

## PEAKSTON Flexpert C2TE kőragasztó

**Flexibilis, fagyálló ragasztó nagyméretű burkolólapok, terméskőlapok, hasított lapok és fejező téglák ragasztására.**

- kültérben és beltérben használható
- MSZ EN 12004 szerint C2TE
- fagyálló, időjárásálló
- tixotróp
- erős kezdeti tapadású
- nagy flexibilitású
- padlófűtés esetén is alkalmazható

### **Alkalmazási terület:**

Kiválóan alkalmas kis, közepes és nagy felületű természetes kövek, betonlapok, fejező téglák oldalfalra és betonaljzatra történő ragasztására. Padlófűtés és falfűtés esetén is használható. Alkalmas lépcsőfokok és ablakpárkányok kialakításához valamint üvegtéglákból készített falak rakásához is.

**Alapfelület előkészítés:** Az aljzatnak és a ragasztandó felületnek megfelelő teherbírásúnak, szilárdnak, száraznak- valamint tapadást gátló anyagoktól (zsír, por, cementtej, habarcs maradvány stb.) mentesnek kell lennie. A nedvszívó felületeket 1:1 arányban hígított Peakston Superbond univerzális mélyalapozóval készítsük elő. Az alapozó száradási ideje 2-4 óra.

### **Felhasználás:**

A Peakston Flexpert C2TE kőragasztó elkészítéséhez adagoljunk 25 kg (1 zsák) poranyagot az előre kimért 4,5 – 5 liter vízhez, és elektromos kézi keverőgéppel folyamatos keverjük mindaddig, amíg az így kapott massa homogén és csomómentes nem lesz. 5 perc pihentetés után ismételt keverjük át. A burkolólapokat megfelelő erő alkalmazásával a kikent ragasztóba kell nyomni. Durva seprű segítségével a feltapadt habarcsmaradványok eltávolíthatóak.

### **Megjegyzés:**

A ragasztó elkészítéskor (vízadagolás) lúgossá válik, ezért bőrre és szembe kerüléstől óvakodjunk. Ha a bőrre vagy a szembe kerül, alaposan mossuk le az érintett testrészt. A ragasztó száradásáig a felületet nem érheti fagy. A fugázást legalább 48 óra elteltével javasolt elvégezni.

**Termékösszetétel:**  
cement, osztályozott, szárított  
homok, speciális adalékok.

**Bedolgozási idő:**  
kb. 2 óra

**Anyagszükséglet:**  
kb. 1,5 kg/m<sup>2</sup> /mm

**Rétegvastagság:**  
legfeljebb 40 mm

**Alapfelület hőmérséklete  
bedolgozáskor:**  
+5 °C és +25 °C között

**Keverési arány:**  
25 kg Peakston Flexpert  
kőragasztóhoz kb. 4,5-5 liter víz

**Nyitott idő:** max. 30 perc

**Minőségét megőrzi:**  
Száras és hűvös helyen jól  
lezárt eredeti csomagolásban  
min. 12 hónapig.

**Csomagolás:**  
25 kg papírzsák (48 db / raklap)

**Megjegyzés:**

Ezen a műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk szerinti tapasztalataink alapján adjuk meg. Az adatokat a mindenkor érvényes építési szabványokkal, alkalmazási céllal és a különleges helyi igénybevételekkel összhangba kell hozni. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. A munkatársaink által adott, az adattaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben az általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni.