

## Peakston Sagre hengerelt vékonyvakolat

Felhasználásra kész, akril bázisú, pasztaszerű, dekoratív, hengerelhető finomvakolat, külső és belső igényes felületekre.

- színezhető
- rendkívül dekoratív
- rugalmas, színtartó
- időjárásálló
- kiváló mechanikai ellenálló képesség
- elérhető a Peakston színekártya 214 és az NCS színeiben.

### **Alkalmazási terület:**

Homlokzatok és belső falfelületek védelmére és díszítésére ásványi vakolatokon és tapaszokon, betonon, szerves kötőanyagú simító tapaszokon, EPS és EPS grafit hőszigetelő rendszerek végső bevonataként.

### **Alapfelület előkészítés:**

Az alapozás megkezdése előtt a laza, málló részeket el kell távolítani, és a hibákat ki kell javítani. A gombás, algás felületeket el kell távolítani. Csak a teljes keresztmetszetében átszáradt, megfelelő szilárdságú, hibátlan, portól és szennyeződéstől, nedvességtől mentes simított alapra hordjuk fel a Peakston Superbond univerzális mélytalapozót teddy-henger vagy korongecset segítségével.

### **Felhasználás:**

A Peakston Sagre hengerelt vékonyvakolatot felhasználás előtt a jól össze kell keverni. Keverőszárral csak alacsony fordulatszámon szabad. A száraz, hibátlan, pormentes, egyenletes felületre kell felhordani, a megfelelő hígítású Peakston Superbond univerzális mélyalapozóval kezelt felületre. A Peakston Sagre finomvakolatot rozsdamentes simítóval kell felvinni, majd ezután szivacshengerrel áthengerelni. A szivacshengert a hengerlés megkezdése előtt a felkevert vakolattal telítettségig át kell itatni. A szivacshenger (struktúra henger) mintázata alakítja ki a falfelület végső struktúráját.

Ügyeljünk arra, hogy a henger mindvégig telített legyen, de a mintázata látszódjon. Így a henger egyenletesen gördül és egységes mintázatot biztosít. Egy adott felületet egy munkamenetben kell befejezni.

### **Megjegyzések:**

A Peakston Spraytex szórt finomvakolat és alapozója párás, ködös, esős időben, illetve tűző napon nem használható. Felhordása és száradási ideje alatt a felületi és léghőmérséklet +5 °C alá nem süllyedhet, és +25°C fölé nem emelkedhet. valamint ez idő alatt csapadék sem érheti. Kérjük, hogy a dekoratív védő vakolattal ellátni kívánt felületeket gondosan mérjék fel, s a szükséges mennyiséget egyszerre rendeljék meg, mert a pórtrendelésből származó termék színhatásában kismértékben eltérhet, egy felületen esztétikailag zavaró lehet. A termékhez a feltüntetett mennyiségű vízen kívül más anyagot házilag hozzáadni nem szabad. A termék felhasználása szakértelmet igényel.

**Termékösszetétel:**

Akrilgyanta, diszperziós  
kötőanyag, pigmentek, víz,  
adalékszerek és töltőanyagok

**Hígíthatóság:**

25 kg vakolathoz legfeljebb  
1-2 dl víz

**Színezhető:**

Peakston és az NCS  
színekártyák színeiben

**Száradási idő:**

Tapintásra kb. 2 óra,  
zápor biztos száradás kb.  
24 óra, a hőmérséklet és a  
páratartalomtól függően

**Anyagszükséglet:**

belső felületen:  
kb. 1,5- 2,0 kg/m<sup>2</sup>,  
külső felületen:  
kb. 2,0- 2,5 kg/m<sup>2</sup>

**Minőségét megőrzi:**

Eredeti csomagolásban, fagytól,  
nedvességtől, tűző naptól védve  
legalább 2 évig

**Kiszérelés:**

25kg légmentesen záró műanyag  
vödörben

**Megjegyzés:**

Ezen a műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk szerinti tapasztalataink alapján adjuk meg. Az adatokat a mindenkori építménnyel, alkalmazási céllal és a különleges helyi igénybevételekkel összhangba kell hozni. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. A munkatársaink által adott, az adattaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben az általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni.