

## Peakston Sandtex lábazati díszvakolat alapozó

Felhasználásra kész vizes műgyanta bázisú, környezetkímélő, színezett lég- és páraáteresztő lábazati vakolatalapozó.

- tapadás javító
- nedvszívás kiegyenlítő
- hét különböző színben kapható
- könnyen bedolgozható

### **Alkalmazási terület:**

Peakston Sandtex lábazati díszvakolat alapozója kül- és beltéren. Alkalmazható simított alapvakolatra, betonfelületre, glettelt falfelületek alapozására. A Peakston Sandtex lábazati díszvakolat alapozó megerősíti az alapfelületet, kiegyenlíti a nedvszívást, valamint tökéletes tapadást, szép, egyenletes és tartós színhatását biztosítja a Sandtex lábazati vakolatok számára.

### **Alapfelület előkészítés:**

A fogadó felület legyen sima, száraz, por- és szennyeződésmentes. Az alapozás megkezdése előtt a laza, málló részeket el kell távolítani, és a hibákat ki kell javítani. A gombás, algás felületeket meg kell tisztítani. Az esetleges festékmарadványokat a felületről el kell távolítani, a sérüléseket az ép felülettel azonos szemszerkezetű javító anyaggal ki kell javítani, az eredeti felület struktúráját megtartva.

Csak a teljes keresztmetszetében átszáradt, megfelelő szilárdságú, hibátlan, portól és szennyeződéstől, nedvességtől mentes simított alapra hordjuk fel a Peakston Sandtex lábazati díszvakolat alapozót.

### **Felhasználás:**

A megfelelően előkészített felület Peakston Sandtex lábazati díszvakolat alapozóval történő alapozását a Sandtex lábazati vakolat felhordása előtt kb. 24 órával végezzük el. A felhordás előtt a vödör tartalmát alaposan fel kell keverni, az alapozó szükség esetén maximum 10 % vízzel hígítható. Minden esetben a lábazati vakolat színével harmonizáló árnyalatú alapozót használjunk.

Gyártóként az alábbi alkalmazást javasoljuk (zárójelben a Sandtex lábazati vakolatok színekódja):

Sandtex lábazati alapozó fehér (1,6,38)

Sandtex lábazati alapozó sárga (7,8,9,11,31,32,39)

Sandtex lábazati alapozó zöld (3,18,19,20,21,22)

Sandtex lábazati alapozó kék (34,35,36)

Sandtex lábazati alapozó szürke (5,17,40,41,42)

Sandtex lábazati alapozó barna (4,10,12,13,14,15,16)

Sandtex lábazati alapozó vörös (2,23,24,25,26,27,28,29,30,33,37)

A felhordást végezhetjük teddy hengerrel, vagy ecsettel. Csak az alapozó teljes száradása után kezdhető meg a Sandtex lábazati vakolat felhordása. A Peakston Sandtex lábazati vakolatok természetesen szép színei csak a vakolattal harmonizáló színű Peakston Sandtex lábazati díszvakolat alapozó felhordása esetén érvényesülnek.

## Megjegyzések:

A vakolat alapozó felhordása csak megfelelő időjárási- illetve mikro klimatikus körülmények között lehetséges: a levegő és a falfelület hőmérséklete ne legyen +5°C-nál alacsonyabb és ne legyen +25°C-nál magasabb. Párás, ködös, esős időben, illetve tűző napon nem használható. A rétegvastagság, hőmérséklet és a páratartalom befolyásolja a száradási időt. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást.

A terméket a fagytól óvni kell! A felhordást követően a szerszámokról a friss alapozó vízzel könnyen eltávolítható.

### Termékösszetétel:

Akrilgyanta diszperziós  
kötőanyag, pigmentek, víz,  
adalékszerek és töltőanyagok

### Hígíthatóság:

Szükség esetén legfeljebb  
10% víz hozzáadásával.

### Színezhető:

Peakston és az NCS

színekártyák színeiben

### Száradási idő:

20°C-nál kb. 12 óra, vakolható  
teljes száradás után, kb. 24 óra  
elteltével, a hőmérséklet és a  
páratartalomtól függően

### Anyagszükséglet:

8-10 m<sup>2</sup>/liter az alapfelület  
minőségétől függően

**Sűrűség:** 1,62 g/cm<sup>3</sup>

### Minőségét megőrzi:

Eredeti csomagolásban, fagytól,  
nedvességtől, tűző naptól védve  
2 évig

### Kiszerezés:

5 liter légmentesen záró műanyag  
vödörben

## Megjegyzés:

Ezen a műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk szerinti tapasztalataink alapján adjuk meg. Az adatokat a mindenkor érvényes építmenyvel, alkalmazási céllal és a különleges helyi igénybevételekkel összhangba kell hozni. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében.

A munkatársaink által adott, az adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben az általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni.