

Peakston Spraytex szórt vékonyvakolat

Felhasználásra kész, akril bázis, dekoratív, szórható finomvakolat, külső és belső igényes felületekre.

- színezhető
- rugalmas, színtartó
- időjárásálló
- kiváló mechanikai ellenálló képesség
- elérhető a Peakston színekártya 214 és az NCS színeiben.

Alkalmazási terület:

Homlokzatok és belső falfelületek védelmére és díszítésére ásványi vakolatokon és tapaszokon, betonon, szerves kötőanyagú simító tapaszokon, EPS és EPS grafit hőszigetelő rendszerek végső bevonataként.

Alapfelület előkészítés:

Az alapozás megkezdése előtt a laza, málló részeket el kell távolítani, és a hibákat ki kell javítani. A gombás, algás felületeket el kell távolítani. Csak a teljes keresztmetszetében átszáradt, megfelelő szilárdságú, hibátlan, portól és szennyeződéstől, nedvességtől mentes simított alapra hordjuk fel a Peakston Superbond univerzális mélytalapozót teddy-henger vagy korongecset segítségével.

Felhasználás:

A Peakston Spraytex szórt vékonyvakolatot felhasználás előtt jól össze kell keverni. Keverőszárral csak alacsony fordulatszámra szabad. Csak száraz, pormentes, szilárd és hibátlan felületre szabad felszórni a Peakston Superbond univerzális mélytalapozó teljes száradása után. A finomvakolat szórópisztollyal, kompresszor segítségével kell az alapfelületre felhordani. Mindig két rétegben kell felszórni az egyenletes felület kialakítása miatt. A felszóráshoz 6-7 atm. nyomás szükséges, amit a munkavégzés alatt folyamatosan tartani kell. A kompresszor levegőtartályának űrtartalma 100L-nél ne legyen kevesebb! A második réteg csak az első réteg teljes száradása után szórható fel. A Peakston Superbond alapozó hígítatlan használata minden esetben szükséges, más termékkel nem helyettesíthető.

Megjegyzések:

A Peakston Spraytex szórt finomvakolat és alapozója párás, ködös, esős időben, illetve tűző napon nem használható. Felhordása és száradási ideje alatt a felületi és léghőmérséklet +5 °C alá nem süllyedhet, és +25°C fölé nem emelkedhet. valamint ez idő alatt csapadék sem érheti. Kérjük, hogy a dekoratív védő vakolattal ellátni kívánt felületeket gondosan mérjék fel, s a szükséges mennyiséget egyszerre rendeljék meg, mert a pótrendelésből származó termék színhatásában kismértékben eltérhet, egy felületen esztétikailag zavaró lehet. A termékhez a feltüntetett mennyiségű vízen kívül más anyagot házilag hozzáadni nem szabad. A termék felhasználása szakértelmet igényel.

Termékösszetétel:

Akrilgyanta, diszperziós
kötőanyag, pigmentek, víz,
adalékszerek és töltőanyagok

Hígíthatóság:

25 kg vakolathoz legfeljebb
0,5-1,0 dl víz

Színezhető:

Peakston és az NCS
színekártyák színeiben

Száradási idő:

Tapintásra kb. 4 óra,
zápor biztos száradás kb.
10 óra, teljes száradás kb.
24 óra, a hőmérséklet és a
páratartalomtól függően

Anyagszükséglet:

2,5-3,0 kg/m²
felület minőségétől
és felhordástól függően

Minőségét megőrzi:

Eredeti csomagolásban, fagytól,
nedvességtől, tűző naptól védve
legalább 2 évig

Kiszerezés:

25kg légmentesen záró műanyag
vödörben

Megjegyzés:

Ezen a műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk szerinti tapasztalataink alapján adjuk meg. Az adatokat a mindenkori építménnyel, alkalmazási céllal és a különleges helyi igénybevételekkel összhangba kell hozni. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. A munkatársaink által adott, az adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben az általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni.