

Supremix Silomantel Hidrofóbizáló



Felhasználásra kész, oldószermentes, víztaszító impregnáló, szilán-sziloxán emulzió.

Alkalmazási terület:

A Supremix Silomantel alacsony viszkozitású hidrofóbizáló. Felületaktív, kimagasló hatóanyag tartalmú, nem ionos szilán-sziloxán alapú vizes emulzió.

A Supremix Silomantel hidrofóbizálja, impregnálja a homlokzati falfelületeket, a beton, vakolt vagy látszó-tégla falazatokat, természetes- és műkö felületeket vagy akár faszerkezeteket és fafelületeket is.

A Supremix Silomantel víztaszító emulzió számos olyan területen alkalmazható, ahol az aljzat védelme szükséges a folyékony víz behatolása ellen, továbbá védelmet nyújt a különböző szennyeződésekkel szemben, óvja a felületet a sókivirágzástól, fagyhámlástól. Alkalmazásával hatékonyan védekezhetünk a felületi alga- és gombaképződés ellen, amennyiben a felület Peakston MultiWash falemosóval történő kezelése után történik az impregnálás.

A Supremix Silomantel nem változtatja meg az impregnált aljzatok felületi megjelenését.

Felhasználás:

A kezelendő felületnek, tisztának, por és leváló anyagoktól mentesnek kell lennie. Az alkalmazás sikere nagyban függ a felület megfelelő előkészítésétől. Algás, mohás, penészes, gombásodással fertőzött felületet tisztítsuk meg Peakston MultiWash falemosó alkalmazásával. A megfelelő előkészítéséhez és a por eltávolításához használjunk, magasnyomású mosót, kefét, porszívót. Bármely tisztítási mód alkalmazása után a Supremix Silomantel csak száraz felületen alkalmazható. Legjobb eredményt száraz és jó nedvszívó alapfelületen érhetünk el, ezért az alapfelület láthatóan száraz és nedves foltoktól mentes legyen. Szüntessük meg a felületi repedéseket speciális glett anyaggal, majd hordjuk fel a Supremix Silomantel hidrofóbizáló emulziót, legalább 2 rétegben ecsettel, hengerrel, fújással. A második réteg felhordása az előző teljes kiszáradása előtt történjen. Ezt a műveletsort többször (legalább kétszer) addig kell végezni (nedves a nedvesre módszerrel), amíg már további impregnálószer nem szívódik be. A Supremix Silomantel hidrofóbizáló alkalmazása 5-35 C° közötti hőmérsékleten történjen. Anyagfelhasználás szükséges mennyisége 0,15-0,3 liter/m², ami függ a felület nedvszívó képességétől és a telítettség eléréséhez szükséges rétegszámtól. A termék nem igényel hígítást.

Megjegyzések:

A rétegvastagság, hőmérséklet és a páratartalom befolyásolja a száradási időt. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást.

Azokat az alkatrészeket és anyagokat, amelyek nem kerülhetnek érintkezésbe a termékkel, megfelelően le kell takarni. A frissen kezelt felületet védeni kell az esőtől, a széltől, és az erős napsugárzástól. A felhordást követően a szerszámokról vízzel könnyen eltávolítható.

Miőségét megőrzi:

Eredeti csomagolásban,
fagytól, nedvességtől, tűző
naptól védve
1 évig

Hígíthatóság:

A terméket minden
esetben hígítás nélkül
kell alkalmazni.

Anyagszükséglet:

Kb 0,15-0,30 liter/ m²
(a felület nedvszívó
képességének
függvényében)

Száradási idő:

20°C-nál kb. 2 óra, tapintásra
30 perc

Hatóanyagok: Alkoxiszilán

és polidimetil-sziloxán
emulzió vízben

Kiszerezés:

1 liter, légmentesen záró
műanyag flakonban,
5 liter, légmentesen záró
műanyag kannában,
10 liter, légmentesen záró
műanyag kannában.

PH: 8,0

Supre^{mix}

Megjegyzés:

Ezen a műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk szerinti tapasztalataink alapján adjuk meg. Az adatokat a mindenkori építménnyel, alkalmazási céllal és a különleges helyi igénybevételekkel összhangba kell hozni. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. A munkatársaink által adott, az adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben az általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni.