

Peakston Sanier-Feinputz javító finomvakolat Peakston vakolatfelújító rendszerhez

Finomvakolat és záróréteg a Peakston Sanierputz vakolatfelújító rendszerhez.

A termék tulajdonságai:

- Magas páraáteresztő képesség
- Nedvesség-, fagy-, és időjárás ellenálló

Alkalmazási területek:

- Finomvakolat és záróréteg a Peakston Sanierputz felújító vakolatrendszerhez
- Alkalmas minden ásványi aljzatra beltérben és kültéren egyaránt

Aljzatelőkészítés:

Az alpnak teherbírónak és a kötést akadályozó anyagoktól mentesnek kell lennie (pl. por, olaj, stb.). Száraz és erősen porladó felületeket elő kell nedvesíteni.

Felhordás:

Egy zsák Peakston Sanier-Feinputz alapanyagot 5 - 5,5 liter tiszta vízzel, lassan járó keverőgéppel kell csomómentesen elkeverni. A keverési idő egy és három perc közötti. Csak annyi anyagot keverjen be egyszerre, amennyit 30 perc alatt mindenképp fel fog használni. (20 °C és 65 % relatív páratartalom mellett.

A Peakston Sanier-Feinputz finomvakolatot a megfelelően előkészített alpra glettvassal vagy simítóspaklival lehet felhordani. A rétegvastagság nem haladhatja meg a 3 mm-t. Mihelyt a felület mattá válik, egy lágy szivaccsal kisimítjuk a vakolat felületét.

Utókezelés: A frissen felhordott Peakston Sanier-Feinputz finomvakolatot meg kell óvni a túl gyors kiszáradástól (naptól, szélről, magas hőmérséklettől).

Figyelem: A megszilárdult habarcsot sem vízzel sem friss habarccsal nem lehet újra feldolgozhatóvá tenni! Nem alkalmazható +5 °C hőmérséklet alatt.

Légpórustartalom: térf.-% :
> 10

Páradiffúziós tényező: μ
 ≤ 17

Anyagszükséglet:
Kb. 1,25 kg/m² (1 mm rétegvastagságban)

Hőmérséklet bedolgozáskor:
Levegő- és aljzat hőmérséklete
Felhasználás előtt legalább 24
órán át + 5 °C fölött kell tárolni

Keverési arány:
25 kg Peakston Sanier-Feinputz
porhoz kb.5 - 5,5 liter víz

Kapilláris vízfelvétel:
0,3 kg/m²

Minőségét megőrzi:
Száras és hűvös helyen jól
lezárt eredeti csomagolásban
12 hónapig.

Csomagolás:
25 kg papírszák

Megjegyzés:

Ezen a műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk szerinti tapasztalataink alapján adjuk meg. Az adatokat a mindenkori építménnyel, alkalmazási céllal és a különleges helyi igénybevételekkel összhangba kell hozni. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. A munkatársaink által adott, az adattaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben az általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni.