

PEAKSTON Silver Coat Szilikon mélyalapozó

Felhasználásra kész szilikongyanta bázisú alapozó

Alkalmazási terület:

A Silver Coat Szilikon mélyalapozó vizes hígítású, szilikon kötőanyagú, páraáteresztő, speciális adalékanyagokat tartalmazó mélyalapozó, amely a port leköti, behatol a felület pórusaiba, kiegyenlíti a nedvszívó képességét, így azt megerősítve erős, tapadóképes alapfelületet biztosít a rákerülő szilikongyantakötésű termékek számára. Alkalmas ásványi és egyéb alapfelületek nedvszíváskiegyenlítésére és szilárdítására, különösen hőszigetelő rendszerek kialakítása esetén.

Termékösszetétel:

Szilikongyanta emulzió, speciális adalékszerek, víz

Anyagszükséglet:

Hígítatlan állapotban
0,1 -0,2 liter / m²

Alapfelület hőmérséklete bedolgozáskor:

+5 °C és +30 °C között

Hígítási arány:

Általános esetben 4 l víz / 1 l
Silver Coat mélyalapozó, erősen
nedvszívó felületen 1 l víz / 1 l
Silver Coat mélyalapozó,
nagyon porózus felület esetében
hígítatlanul.

Felhordható:

Ecsettel, kefével, hengerrel, vagy
szórással.

Minőségét megőrzi:

Száraz és hűvös helyen, tűző
naptól és fagytól védve, jól
lezárt eredeti csomagolásban
min. 12 hónapig.

Csomagolás:

1 liter légmentesen záródó
műanyag flakonban, illetve 5
liter, 10 liter légmentesen
záródó műanyag kannában.

Megjegyzés:

Ezen a műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk szerinti tapasztalataink alapján adjuk meg. Az adatokat a mindenkori építménnyel, alkalmazási céllal és a különleges helyi igénybevételekkel összhangba kell hozni. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. A munkatársaink által adott, az adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben az általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni.