

## Supremix Gresflex gresragasztó C2T

**Cementbázisú, flexibilis, por alakú, fagyálló, adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, ragasztóhabarcs.**

### **Alkalmazási terület**

Intenzív terhelésű padlókhoz, hőingadozásnak kitett felületekre pl. padlófűtési helyiségek, vizes helyiségek burkolólapjainak ragasztásához. Kerámia és gres fali csempék, padlóburkoló lapok, klinkerlapok, valamint hasított lapok (melyek vízfelvétele 0,5%-nál nagyobb) ragasztására bel és fedett kültérben történő ragasztásához az alapfelületi követelményeknek megfelelő minőségű betonra és mészcement vakolatra. Szerelt és megfelelően merevített gipszkartonra történő burkolat ragasztására is alkalmas.

### **Alapfelület előkészítés:**

Az alapfelület minden esetben mechanikailag szilárd, száraz, pormentes legyen. A szennyeződések (festék-olaj-, zsír-, és leválasztószermaradványok) az alapfelületről el kell távolítani. Az alapfelületnek szilárdnak, pormentesnek, száraznak, festék és leválasztószermaradványmentesnek, olaj és zsírmentesnek kell lennie, az érvényes előírásoknak megfelelően. Megfelelően minden építőiparban szokásos alapfelületre, pl. betonra, esztrichre, kőműves szerkezetekre, vakolatra, gipszkartonra, gipsz építőelemekre.

### **Felhasználás:**

Egy tiszta edénybe a kimért keverővízhez adagoljuk a csemperagasztót, és lassú fordulatú keverőgéppel csomómentes, homogén masszává keverjük az anyagot. Keverési idő kb. 3 perc. Keverési arány: kb. 7 liter víz 25 kg Supremix Gresragasztó ragasztóhabarcsához. A megfelelően bekevert ragasztót fogazott glettvassal egyenletes rétegvastagságban hordjuk fel a burkolandó felületre és a burkolólapokat ragasztási (nyitott) időn belül, enyhén eltolva, a felületre nyomást gyakorolva helyezük el. Ragasztóhabarcsos éleket, fugákat nedves szivaccsal azonnal tisztítsuk meg. Az előírt ragasztási időt feltétlenül tartsuk be, túllépése esetén (bőrösödés!) szedjük vissza a felhordott csemperagasztót és pótoljuk újjal. Kültérben a burkolat lejtése minimum 1%-os kell, hogy legyen. Kültérben, nagy víz és mechanikai terhelésnek kitett helyeken, 30x30 cm-nél nagyobb lapoknál kétoldali ragasztókenés szükséges. A burkolat ragasztása után optimális esetben 24–48 óra múlva járható, fugázható.

### **Megjegyzések:**

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni. +5 °C alatt az anyag nem használható fel. A magas hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom rövidítik, az alacsony hőmérséklet és a magasabb páratartalom hosszabbítják a bedolgozási időt és a kötési folyamatát. A hozzáadott vízen kívül semmilyen idegen anyaggal nem keverhető.

**Termékösszetétel:**

Cement kombináció, ásványi töltőanyagokkal és műanyag adalékanyagokkal.

**Alapfelület hőmérséklete bedolgozáskor:**

+5 °C és +30 °C között

**Fugázható:**

24-48 óra múlva

**Keverési arány:**

25 kg Supremix Gresragasztó:  
kb. 7 liter víz

**Anyagszükséglet:**

4-5 kg/m<sup>2</sup> ágyazástól függően

**Járható:** 24-48 óra múlva**Minőségét megőrzi:**

Száraz és hűvös helyen,  
bontatlan, eredeti  
csomagolásban legalább 12  
hónapig.

**Csomagolás:**

25 kg papírzsák

# Supre<sup>®</sup>mix

**Megjegyzés:**

Ezen a műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk szerinti tapasztalataink alapján adjuk meg. Az adatokat a mindenkori építménnyel, alkalmazási céllal és a különleges helyi igénybevételekkel összhangba kell hozni. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. A munkatársaink által adott, az adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben az általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni.