

Peakston Hydronix

Impregnáló

Felhasználásra kész, hidrofóbizáló, impregnáló emulzió.

Alkalmazási terület:

A Peakston Hydronix hidrofóbizálja, impregnálja a homlokzati falfelületeket, a beton, vakolt vagy látszó-tégla falazatokat, természetes- és műkö felületeket. Védi a felületet a só kivirágzástól és megvédi a fagy károsító hatásától, mivel a felületbe nem engedi be a vizet és a szennyeződések. Alkalmazásával hatékonyan védekezhünk a felületi szennyeződések ellen, amennyiben a felület Peakston MultiWash fалlemosóval történő kezelése után történik az impregnálás.

Felhasználás:

A kezelendő felületnek, tisztának, por és leváló anyagoktól mentesnek kell lennie, nyitott pórusokkal. Az alkalmazás sikere nagyban függ a felület megfelelő előkészítésétől. Felületi szennyeződés esetén a felületet először tisztítsuk meg a Peakston MultiWash fалlemosó alkalmazásával. A megfelelő előkészítéséhez és a por eltávolításához használjunk, kefé, porszívót. Szüntessük meg a felületi repedéseket speciális glett anyaggal, majd hordjuk fel a Peakston Hydronix emulziót, legalább 2 rétegben ecsettel, hengerrel, fújással. A második réteg felhordása az előző teljes kiszáradása előtt történjen. A Peakston Hydronix impregnáló alkalmazása 5-35 C° közötti hőmérsékleten történjen. Anyagfelhasználás szükséges mennyisége 0,1-0,5 liter/m², ami függ a felület nedvszívó képességétől és a telítettség eléréséhez szükséges rétegszámtól. A termék nem igényel hígítást.

Megjegyzések:

A rétegvastagság, hőmérséklet és a páratartalom befolyásolja a száradási időt. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást.

A terméket a fagytól óvni kell!

A felhordást követően a szerszámokról vízzel könnyen eltávolítható.

Hígíthatóság:

A terméket minden esetben hígítás nélkül kell alkalmazni.

Száradási idő:

20°C-nál kb. 2 óra, tapintásra 30 perc

Anyagszükséglet:

Kb 0,1- 0,5 liter/ m²

Miőségét megőrzi:

Eredeti csomagolásban, fagytól, nedvességtől, tűző naptól védve 1 évig

Hatóanyagok: Poli

(dimetil-sziloxán) amino-alkil csoportokkal emulzió vízben

Kiszerelés:

3 liter, légmentesen záró műanyag flakonban
10 liter, légmentesen záró műanyag vödörben

Megjegyzés:

Ezen a műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk szerinti tapasztalataink alapján adjuk meg. Az adatokat a mindenkori építménnyel, alkalmazási céllal és a különleges helyi igénybevételekkel összhangba kell hozni. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. A munkatársaink által adott, az adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben az általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni.