

Peakston FlixSil

Szilikon bázisú, rugalmas, neutrális tömítőanyag

Termék leírás:

Semleges, szilikonos tömítőanyag, amely ellenálló a penészesedéssel szemben, így kiválóan alkalmas fürdőszobai és konyhai tömítésekre. Egyszerű a felvitele és elsimítása, kitűnően tapad szinte minden felülethez, alapozó használata nélkül is.

Felhasználási terület:

- Fugák tömítésére fürdőszobákban, konyhákban, zuhanykabinokban, kerámia lapok között, fürdőszobai szaniterek, medencék, mosdótálak körül
- Csempék, csövek közötti fugák tömítésére zuhanykabinok beépítésénél
- Különféle anyagokból készült ablak- és ajtókeretek, polcok, redőnyök és falak közötti fugák tömítéséhez
- Tetőtéri ablakok tömítéséhez beépítéskor
- Üvegezési munkálatokhoz
- Kinti és benti felhasználásra egyaránt

Tulajdonságok:

- Nem sárgul
- Különleges adalékának köszönve megakadályozza penészt
- A függőleges fugákban nem csúszik
- Alapozó nélkül is kitűnően tapad az építőanyagok többségéhez: betonhoz, téglához, fához, acélhoz, alumíniumhoz, különféle műanyagokhoz, habbetonhoz, kerámiához, gipsz lemezekhez, üveghez, klinkerhez, fémhez, porcelánhoz, polisztrénhez...
- Nem tapad egyes műanyagfajtákhoz, polietilénhez, PTFE-hez és bitumenhez
- Kitűnő mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik
25%-os dillatációt tűr el
- Ellenálló a környezeti hatásokkal, UV sugárzással és öregedéssel szemben
- Ellenálló a szappanokkal és mosószerekkel szemben
- Nem vált ki rozsdásodást
- Kompatibilis a festékkel és alapozókkal
- Nem lehet átfesteni
- Színskála: átlátszó, fehér, jázmin, bahamabeige, világosszürke, közép szürke, sötétszürke, csokoládé, fekete, púder

Műszaki adatok:

Friss Massza:

Fajsúly $1010 \pm 20 \text{ kg/m}^3$ (transzp.)

$1310 \pm 20 \text{ kg/m}^3$ (festett)

Kéregkialakulási idő $23^\circ\text{C}/50\%$ rel. nedv.tart. 7 perc

Megszilárdulási idő 23°C/50% rel. nedv.tart. 2 mm/nap
Felviteli hőmérséklet +5°C és +40°C között

Megszilárdult massa:

Szilárdság Shore A ISO 868 15–25
Húzószilárdság ISO 8339 0,5–0,8 MPa
Modul E 100% ISO 8339 <0,4 MPa
Szakadási nyúlás ISO 8339 200–300%
Szakítószilárdság ISO 37 >1,20 MPa
Szakadási nyúlás ISO 37 300–400%
Térfogat-változás ISO 10563 <10%
Visszaállási képesség ISO 7389 98%
Hőmérsékleti állandóság -40°C és +180°C között

Anyagkiadósság:

1 mm széles és 1 mm mély fugához 1 ml tömítőanyag szükséges

PL: 6x6 36ml; 8x8 64ml 10x10 100ml 15x10 150ml 20x10 200ml

Kiszereles:

- 280 ml kartus

Tárolás:

Eredeti minőségét megőrzi 18 hónapig, száraz, hűvös helyen 25°C alatti hőmérsékleten, eredeti lezárt csomagolásban

Megjegyzés:

Ezen a műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk szerinti tapasztalataink alapján adjuk meg. Az adatokat a mindenkori építménnyel, alkalmazási céllal és a különleges helyi igénybevételekkel összhangba kell hozni. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében.

A munkatársaink által adott, az adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben az általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni.