

Peakston Sandtex lábazati vakolatalapozó

Felhasználásra kész vizes műgyanta bázisú, környezetkímélő, színezett lég- és páraáteresztő lábazati vakolatalapozó.

- tapadás javító
- nedvszívás kiegyenlítő
- hét különböző színben kapható
- könnyen bedolgozható

Alkalmazási terület:

Peakston Sandtex lábazati vakolatalapozója kül- és beltéren. Alkalmazható simított alapvakolatra, betonfelületre, glettelt falfelületek alapozására. A Peakston Sandtex lábazati vakolatalapozó megerősíti az alapfelületet, kiegyenlíti a nedvszívást, valamint tökéletes tapadást, szép, egyenletes és tartós színhatását biztosítja a Sandtex lábazati vakolatok számára.

Alapfelület előkészítés:

A fogadó felület legyen sima, száraz, por- és szennyeződésmentes. Az alapozás megkezdése előtt a laza, málló részeket el kell távolítani, és a hibákat ki kell javítani. A gombás, algás felületeket meg kell tisztítani. Az esetleges festékmарadványokat a felületről el kell távolítani, a sérüléseket az ép felülettel azonos szemszerkezetű javító anyaggal ki kell javítani, az eredeti felület struktúráját megtartva.

Csak a teljes keresztmetszetében átszáradt, megfelelő szilárdságú, hibátlan, portól és szennyeződéstől, nedvességtől mentes simított alagra hordjuk fel a Peakston Sandtex lábazati vakolatalapozót.

Felhasználás:

A megfelelően előkészített felület Peakston Sandtex lábazati vakolatalapozóval történő alapozását a Sandtex lábazati vakolat felhordása előtt kb. 24 órával végezzük el. A felhordás előtt a vödör tartalmát alaposan fel kell keverni, az alapozó szükség esetén maximum 10 % vízzel hígítható. Minden esetben a lábazati vakolat színével harmonizáló árnyalatú alapozót használjunk.

Gyártóként az alábbi alkalmazást javasoljuk a Sandtex lábazati vakolatok színeire:

Sandtex lábazati alapozó barna: 103-106;108; 119-130; 132;134; 135; 136

Sandtex lábazati alapozó fehér: 149;153;154

Sandtex lábazati alapozó kék: 144; 145

Sandtex lábazati alapozó sárga: 101-2; 109;116-8; 131;139; 142;146; 147

Sandtex lábazati alapozó szürke: 107;113-4; 133; 137-8; 143; 148; 150-2; 155-160

Sandtex lábazati alapozó vörös: 110-112; 115

Sandtex lábazati alapozó zöld: 140;141

A felhordást végezhetjük teddy hengerrel, vagy ecsettel. Csak az alapozó teljes száradása után kezdhető meg a Sandtex lábazati vakolat felhordása. A Peakston Sandtex lábazati vakolatok természetesen szép színei csak a vakolattal harmonizáló színű Peakston Sandtex lábazati vakolatalapozó felhordása esetén érvényesülnek.

Megjegyzések:

A vakolat alapozó felhordása csak megfelelő időjárási- illetve mikro klimatikus körülmények között lehetséges: a levegő és a falfelület hőmérséklete ne legyen +5°C-nál alacsonyabb és ne legyen +25°C-nál magasabb. Párás, ködös, esős időben, illetve tűző napon nem használható. A rétegvastagság, hőmérséklet és a páratartalom befolyásolja a száradási időt. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást.

A terméket a fagytól óvni kell! A felhordást követően a szerszámokról a friss alapozó vízzel könnyen eltávolítható.

Termékösszetétel:

Akrilgyanta diszperziós
kötőanyag, pigmentek, víz,
adalékszerek és töltőanyagok

Hígíthatóság:

Szükség esetén legfeljebb
10% víz hozzáadásával.

Színezhető:

Peakston lábazati
színeknek megfelelően

Száradási idő:

20°C-nál kb. 12 óra, vakolható
teljes száradás után, kb. 24 óra
elteltével, a hőmérséklet és a
páratartalomtól függően

Anyagszükséglet:

0,1-0,2 liter/m²

Minőségét megőrzi:

Eredeti csomagolásban, fagytól,
nedvességtől, tűző naptól védve
1 évig

Kiszerezés:

5 liter légmentesen záró műanyag
vödörben

Sűrűség: 1,62 g/cm³

Megjegyzés:

Ezen a műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk szerinti tapasztalataink alapján adjuk meg. Az adatokat a mindenkori építménnyel, alkalmazási céllal és a különleges helyi igénybevételekkel összhangba kell hozni. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. A munkatársaink által adott, az adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben az általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni.