

Peakston Vorspritzer

Előfröcskölő tapadóhíd

Ásványi kötésű tapadóhíd sóval terhelt és nedves épületek felújításához .

A termék tulajdonságai:

- Szárazhabarcs tapadó alapvakolat létrehozásához DIN 18 550 MG P III szerint
- Tapadás biztosítása vakolat és aljzat között
- Csökkenti az aljzat vízfelvevő képességét
- Géppel szórható

Alkalmazási területek:

- Alap előkészítése (tapadóhíd) a Peakston Sanierputz felújító-vakolatrendszer részére
- Alkalmas minden ásványi aljzatra beltérben és kültéren egyaránt Nedves és sóktól károsodott falak tartós felújítására

Aljzatelőkészítés:

A még esetlegesen meglévő régi vakolatot a károsodott felületről, és afölött legalább 80 cm-nyi magasságban el kell távolítani. Laza részeket, a falon található festékeket, iszapokat, port, szennyeződések, bitument, és hasonlókat teljesen el kell távolítani. A hibás falelemeket (téglákat) el kell távolítani. A fal fugáit legalább 2 cm mélységben ki kell kaparni. Ezután a falat egy acélspróval vagy nagynyomású levegővel alaposan meg kell tisztítani. Erősen nedvszívó aljzatokat előre meg kell nedvesíteni.

Keverés: A Peakston Vorspritzer ásványi tapadóhíd zsák tartalmát kb. 6,5 liter tiszta vízbe öntjük és egy lassan forgó keverővel csomómentesen elkeverjük, míg el nem érjük a feldolgozáshoz szükséges konzisztenciát. Tartsuk be a körülbelül 5 perces keverési időt. Amennyiben a piacon kapható szokásos vakoló- és keverőgépekkel dolgozunk, akkor a felhasználás előtt forduljon bizalommal hozzánk szaktanácsért.

Alkalmazás: A Peakston Vorspritzer ásványi tapadóhidat fröcskölve, vagy szórva kell az aljzatra felhordani, úgy, hogy a felújítandó felületet 50-70%-osan fedje be. A rétegvastagság maximum 5 mm-es lehet.

Utókezelés: A frissen felhordott Peakston Vorspritzer ásványi tapadóhidat meg kell óvni a túl gyors kiszáradástól (naptól, szélről, magas hőmérséklettől).

Figyelem: A megszilárdult habarcsot sem vízzel sem friss habarccsal nem lehet újra feldolgozhatóvá tenni! Nem alkalmazható +5 °C hőmérséklet alatt.

Feldolgozási körülmények:

≥ +5°C levegő- és aljzathőmérséklet. Használat előtt legalább 24 órán át +5 °C feletti hőmérsékleten kell tárolni

Anyagszükséglet:

Kb. 3-5 kg/m² (50-70% fedés esetén)

Hőmérséklet bedolgozáskor:

Levegő- és aljzat hőmérséklete
Felhasználás előtt legalább 24 órán át + 5 °C fölött kell tárolni

Keverési arány:

25 kg Peakston Vorspritzer porhoz
kb.6,5 liter víz

Átdolgozhatóság: 24 óra (+20 °C és 65%-os relatív páratartalom mellett)

Fazekidő: kb. 20 perc

(+20 °C és 65%-os relatív páratartalom mellett)

Minőségét megőrzi:

Száraz és hűvös helyen jól lezárt eredeti csomagolásban min. 6 hónapig.

Csomagolás:

25 kg papírsák

Megjegyzés:

Ezen a műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk szerinti tapasztalataink alapján adjuk meg. Az adatokat a mindenkori építménnyel, alkalmazási céllal és a különleges helyi igénybevételekkel összhangba kell hozni. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. A munkatársaink által adott, az adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben az általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni.