

Supremix Colosseum belső falfesték

Magas minőségű, kiváló fedőképességű, színezhető, műgyanta diszperziós matt beltéri fal- és mennyezetfesték

- széles színválasztékban elérhető
- páraáteresztő
- könnyen felhordható
- környezetkímélő

Alkalmazási terület:

Feldolgozásra kész, folyékony, akril bázisú, értékes pigmenteket, töltőanyagokat és adalékokat tartalmazó, oldószermentes, vízzel hígítható beltéri falfesték. A Supremix Colosseum falfesték vakolt-, glettelt-, vagy előzőleg diszperziós festékekkel festett belső falfelületek, illetve fűrészporos tapéta és gipszkarton festésére alkalmazható belső térben.

Alapfelület előkészítés:

A felület legyen szilárd, száraz és tiszta – rosszul tapadó részekről, portól, olaj- és zsírmaradványoktól és egyéb szennyeződésektől mentes. A festés megkezdése előtt a laza, málló részeket, festékmaradványokat el kell távolítani és a hibákat (pl.: Peakston Glettmasse, Peakston CemGlett felület javító anyaggal) ki kell javítani. Az alapfelület legyen teljesen kiszáradt, megfelelő szilárdságú, homogén felületű. Erősen nedvszívó felületekre Peakston Superbond Plus univerzális mélyalapozó festés előtti használata javasolt.

Felhasználás:

A Supremix Colosseum falfesték szükség esetén első rétegnél max. 5% tiszta vízzel hígítható. A festék felhordása történhet: ecsettel, hengerrel vagy szóróval, 2 rétegben. Száradási idő: kb. 2 óra, 20 °C-on. Az egyes rétegek felhordása között legalább 4 órás száradási időt kell biztosítani. A festés és száradás között a megfelelő szellőzést biztosítani szükséges.

Megjegyzések:

A műszaki adatlapon említett idők 20°C-ra és 65% relatív páratartalomra vonatkoznak. A magasabb hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom rövidítik, az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb páratartalom hosszabbítják a bedolgozási időt és a kötés folyamatát. Az optimális eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy az építkezésen egy próbafelületet készítsenek a felhasználás előtt. Enyves vagy CMC tartalmú festékekre nem hordható fel. CMC-alapú glettanyagok festésére nem javasolt.

Termékösszetétel: akril gyanta diszperzió, adalékanyagok, töltőanyagok, pigmentek

Hígíthatóság:

1 liter festékhez kb.0,5 dl víz az alapfelülettől, a rétegszámtól, valamint a levegő páratartalmától és hőmérsékletétől függően

Száradási idő:

Kb. 2 óra, 20 °C-on

Alapfelület hőmérséklete bedolgozáskor:

+5 °C és +30 °C között

Anyagszükséglet:

0,15-0,3 l/m²

Minőségét megőrzi:

Eredeti csomagolásban, fagytól, nedvességtől, tűző naptól védve legalább 1 évig

Kiszerelés:

4 liter, 8 liter, 14 liter
légmentesen záró műanyag
vödörben

Supre^{ix}

Megjegyzés:

Ezen a műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk szerinti tapasztalataink alapján adjuk meg. Az adatokat a mindenkori építménnyel, alkalmazási céllal és a különleges helyi igénybevételekkel összhangba kell hozni. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. A munkatársaink által adott, az adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben az általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni.