

Supremix Gresflex gresragasztó C2T

Cementbázisú, flexibilis, por alakú, fagyálló, adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, ragasztóhabarcs.

Alkalmazási terület

Intenzív terhelésű padlókhöz, hőingadozásnak kitett felületekre pl. padlófűtési helyiségek, vizes helyiségek burkolólapjainak ragasztásához. Kerámia és gres fali csempék, padlóburkoló lapok, klinkerlapok, valamint hasított lapok (melyek vízfelvétele 0,5%-nál nagyobb) ragasztására bel és fedett kültérben történő ragasztásához az alapfelületi követelményeknek megfelelő minőségű betonra és mészcement vakolatra. Szerelt és megfelelően merevített gipszkartonra történő burkolat ragasztására is alkalmas.

Alapfelület előkészítés:

Az alapfelület minden esetben mechanikailag szilárd, száraz, pormentes legyen. A szennyeződések (festék-olaj-, zsír-, és leválasztószermaradványok) az alapfelületről el kell távolítani. Az alapfelületnek szilárdnak, pormentesnek, száraznak, festék és leválasztószert mentesnek, olaj és zsírmentesnek kell lennie, az érvényes előírásoknak megfelelően. Megfelel minden építőiparban szokásos alapfelületre, pl. betonra, esztrichre, kőműves szerkezetekre, vakolatra, gipszkartonra, gipsz építőelemekre.

Felhasználás:

Egy tiszta edénybe a kimért keverővízhez adagoljuk a csemperagasztót, és lassú fordulatú keverőgéppel csomómentes, homogén masszává keverjük az anyagot. Keverési idő kb. 3 perc.

Keverési arány: kb. 7 liter víz 25 kg Supremix Gresragasztó ragasztóhabarcsához.

A megfelelően bekevert ragasztót fogazott glettvassal egyenletes rétegvastagságban hordjuk fel a burkolandó felületre és a burkolólapokat ragasztási (nyitott) időn belül, enyhén eltolva, a felületre nyomást gyakorolva helyezük el. Ragasztóhabarcsos éleket, fugákat nedves szivaccsal azonnal tisztítsuk meg. Az előírt ragasztási időt feltétlenül tartsuk be, túllépése esetén (bőrösödés!) szedjük vissza a felhordott csemperagasztót és pótoljuk újjal. Kültérben a burkolat lejtése

minimum 1%-os kell, hogy legyen. Kültérben, nagy víz és mechanikai terhelésnek kitett helyeken, 30x30 cm-nél nagyobb lapoknál kétoldali ragasztókenés szükséges. A burkolat ragasztása után optimális esetben 24–48 óra múlva járható, fugázható.

Megjegyzések:

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni. +5 °C alatt az anyag nem használható fel. A magas hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom rövidíti, az alacsony hőmérséklet és a magasabb páratartalom hosszabbítja a bedolgozási időt és a kötési folyamatát. A hozzáadott vízén kívül semmilyen idegen anyaggal nem keverhető.

Termékösszetétel:

Cement kombináció, ásványi töltőanyagokkal és műanyag adalékanyagokkal.

Alapfelület hőmérséklete**bedolgozáskor:**

+5 °C és +30 °C között

Fugázható:

24-48 óra múlva

Keverési arány:

25 kg Supremix Gresragasztó:
kb. 7 liter víz

Anyagszükséglet:

4-5 kg/m² ágyazástól függően

Járható: 24-48 óra múlva

Minőségét megőrzi:

Száraz és hűvös helyen,
bontatlan, eredeti
csomagolásban legalább 12
hónapig.

Csomagolás:

25 kg papírsák

Supremix

Megjegyzés:

Ezen a műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk szerinti tapasztalataink alapján adjuk meg. Az adatokat a mindenkori építménnyel, alkalmazási céllal és a különleges helyi igénybevételekkel összhangba kell hozni. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. A munkatársaink által adott, az adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben az általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni.