

Supremix Superflex burkolat ragasztó Flexibilis csemperagasztó C2TE S1

Cementbázisú, flexibilis, por alakú, fagyálló, adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, ragasztóhabarcs.

- kül és beltéri kenhető szigetelésre is
- hosszú nyitott idő
- széles alkalmazhatóság
- nagy szilárdság
- szinte minden kerámia ragasztásához
- padlófűtési felületekhez
- oldalfalon csúszásmentes ragasztás
- külső- és belső térben
- nagy flexibilitás (S1)
- könnyen kenhető, kiváló bedolgozás

Alkalmazási terület

Kerámiasempék, burkolólapok, mozaikok, természetes és műkövek, finomkőlapok, greslapok szokásos építőipari alapterületekre történő ragasztására bel- és kültérben egyaránt. Különösen alkalmas nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett felületekre (kül- és beltéri kent szigetelésekre, fűtött alapterületekre, teraszokra, erkélyekre, úszó- és termálmedencékbe).

Alapterület előkészítés:

Az alapterületnek szilárdnak, pormentesnek, száraznak, festék és leválasztószer mentesnek, olaj és zsírmentesnek kell lennie, az érvényes előírásoknak megfelelően. Megfelel minden építőiparban szokásos alapterületre, pl. betonra, esztrichre, kőműves szerkezetekre, vakolatra, gipszkartonra, gipsz építőelemekre.

Felhasználás:

Egy tiszta edénybe a kimért keverővízhez adagoljuk a csemperagasztót, és lassú fordulatú keverőgéppel csomómentes, homogén masszává keverjük az anyagot. Keverési idő kb. 3 perc, majd 3-5 perc pihentetést követően újabb 3 perc keverés szükséges.

Keverési arány: kb. 7 liter víz 25kg Supremix Flexragasztó C2TE S1 ragasztóhabarcsához.

A megfelelően bekevert ragasztót fogazott glettvassal egyenletes rétegvastagságban hordjuk fel a burkolandó területre és a burkolólapokat ragasztási (nyitott) időn belül, enyhén eltolva, a területre nyomást gyakorolva helyezzük el. Ragasztóhabarcsos éleket, fugákat nedves szivaccsal azonnal tisztítsuk meg. Az előírt ragasztási időt feltétlenül tartjuk be, túllépése esetén (bőrösödés!) szedjük vissza a felhordott csemperagasztót és pótoljuk újjal. Kültéren a burkolat lejtése minimum 1%-os kell, hogy legyen. Kültérben, nagy víz és mechanikai terhelésnek kitett helyeken, 30x30 cm-nél nagyobb lapoknál kétoldali ragasztókenés szükséges. A burkolat ragasztása után optimális esetben 24 óra múlva járható, fugázható.

Megjegyzések:

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni. +5 °C alatt az anyag nem használható fel. A magas hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom rövidítik, az alacsony hőmérséklet és a magasabb páratartalom hosszabbítják a bedolgozási időt és a kötés folyamatát. A hozzáadott vízben kívül semmilyen idegen anyaggal nem keverhető.

Termékösszetétel:

Cement kombináció, ásványi töltőanyagokkal és műanyag adalékanyagokkal.

Alapfelület hőmérséklete bedolgozáskor:

+5 °C és +30 °C között

Fugázható:

24 óra múlva

Keverési arány:

25 kg Supremix Flexragasztó:
kb. 7 liter víz

Anyagszükséglet:

4-5 kg/m² ágyazástól függően

Járható: 24 óra múlva

Minőségét megőrzi:

Száraz és hűvös helyen,
bontatlan, eredeti
csomagolásban legalább 12
hónapig.

Csomagolás:

25 kg papírsák

Supremix

Megjegyzés:

Ezen a műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk szerinti tapasztalataink alapján adjuk meg. Az adatokat a mindenkori építménnyel, alkalmazási céllal és a különleges helyi igénybevételekkel összhangba kell hozni. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. A munkatársaink által adott, az adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben az általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni.