

ÖKO-FLEX BIO FESTŐMÉSZ

Az Öko-Flex Festőmész mikronizált szemcsézettel rendelkező kalciumhidroxid vizes szuszpenziója (oltott mész).

- ✓ **antiallergén**
- ✓ **antibakteriális**
- ✓ **természetes penészölő, fertőtlenítő**
- ✓ **légáteresztő**
- ✓ **külső és belső térben is alkalmazható**
- ✓ **színezhető**

Alkalmazási terület:

Az Öko-Flex Festőmész összes tulajdonsága tekintetében hasonlít a klasszikus érlelt oltott mészhez. A kezelt felületeken erős fertőtlenítő hatással bír, a kondenzvíz miatt gyakran nedves festett felületek is viszonylag sokáig ellenállnak a leggyakrabban előforduló penészfajtákkal szemben. A festést követően pedig még sokáig jellegzetes, kellemes mészillatot árasztanak. A festék filmrétege jó páraáteresztő képességű.

Kiválóan alkalmas műemléképületek és vályogházak falainak és mennyezetének dekorációs védelmére, vagy régi és új lakóépületek különböző helységeinek (pl. szobák, konyhák, kamrák, pincék, egyéb nyirkos helységek, istállók, stb.), vagy külső falainak festésére, felújítására. Gyümölcsfák téli védelmére is alkalmazható (fatörzsek és vastagabb ágak lekenésére).

Önálló kötőanyagként is felhasználható, ezért hagyományos vakoláshoz is kifejezetten ajánlott. Színezhető korlátozott színválasztékban.

Felhasználás:

Az alapfelületnek száraznak, tisztának, por- és szennyeződésmentesnek kell lennie. Alacsony nedvszívó képességű, előzőleg diszperziós falfestékkel vagy oldószeres festékkel festett felületre nem használható. A felületről a laza, repedezett részeket el kell távolítani, a hibás felületeket meszes anyaggal ki kell javítani, úgy, hogy a javított rész és az alapfelület nedvszívó képessége megegyezzen. A festőmeszet alapos felkeverés után vízzel, a felhordás módjának, a hőmérsékletnek és a páratartalomnak függvényében, megfelelő mértékben hígítani kell.

A festőmeszet az új, száraz, vakolt felületre 3 rétegben, a régi felületekre 2 rétegben szükséges felhordani. A rétegek között 4-6 óra száradási időt kell biztosítani. A festést nem szabad 30 °C feletti hőmérsékletben, tűző napon, vagy 7 °C alatti hőmérsékleten, illetve csapadékos időben végezni. A festőmész színezhető megfelelő szervesetlen színező pasztával, maximum 5% mértékben. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

Megjegyzés:

EU határérték (VOC) erre a termékre: 30 gr/l. Ezen termék legfeljebb 0 gr/l VOC-t tartalmaz. Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E, nem tűzveszélyes

Veszélyes anyag tartalom: Kalcium-hidroxid (Cas: 1305-62-0, EINECS: 215-137-3)



Veszély: veszélyt jelző piktogramok:

Bőrirritáló hatású, gyermekektől elzárva tartandó. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Szembe kerülés esetén: óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Ha bőrre kerül: lemosás bő szappanos vízzel.

EU határérték (VOC) erre a termékre: 30 gr/l. Ezen termék legfeljebb 0 gr/l VOC-t tartalmaz.

Termékösszetétel:

Mikroszemcsézett kalcium-hidroxid, víz

Hígíthatóság:

Első réteg: 15-20% víz,
második és harmadik réteg:
10% víz

Alapfelület hőmérséklete

bedolgozáskor:

+5 °C és +30 °C között

Anyagszükséglet:

0,1-0,2 l/m²

Minőségét megőrzi:

Fagymentes, száraz és
hűvös helyen jól lezárt
eredeti csomagolásban min.
24 hónapig.

Csomagolás:

4 és 12 literes műanyag
vödörben

Megjegyzés:

Ezen a műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk szerinti tapasztalataink alapján adjuk meg. Az adatokat a mindenkori építménnyel, alkalmazási céllal és a különleges helyi igénybevételekkel összhangba kell hozni. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. A munkatársaink által adott, az adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben az általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni.