

Supremix Nivellium önterülő aljzatkiegyenlítő 3-15 mm-ig

- Kb. 12 óra múlva járható
- Padlófűtésre is alkalmas
- Nagy felületi szilárdság,
- Kiváló önterülő képesség
- 3–15 mm rétegvastagság egy rétegben

Alkalmazási terület:

A Supremix Önterülő aljzatkiegyenlítő alkalmas hidegburkolatok és természetes kövek alatti alapfelület kialakítására, valamint járható kiegyenlítő réteggént nedves helyiségekben is. Párazáró burkolat csak teljesen kiszáradt kiegyenlítőre helyezhető.

Alapfelület előkészítés:

Az alapfelület legyen: tiszta, teherbíró, fagymentes, zsír, olaj, cementtej és szennyeződésmentes

Repedések javítása: Repedéseket szilikát bázisú öntőgyantával kell kitölteni.

Nedvszívó felületet alapozni kell.

Beton esetén: A beton legalább 6 hónapos legyen.

Nem nedvszívó felület (pl. meglévő burkolat): alapozó, vagy tapadóhíd készítése.

Felhasználás:

A Supremix Önterülő aljzatkiegyenlítőt használat előtt át kell mozgatni.

Hideg, tiszta vízzel, lassú fordulátú keverővel legalább 3 percig keverjük.

A bekevert anyagot öntsük a felületre, és terítsük el a kívánt vastagságban.

Pumpával is felhordható (a pumpa várakozási ideje ne haladja meg a 20 percet).

Tüskés hengerrel buborékmentesíthető.

A folyamatos munkavégzés ajánlott, hogy ne keletkezzenek toldások.

A kötésnek indult anyagot tilos újramezvenni.

Megjegyzések:

A második réteg csak teljes kötés után hordható fel, előtte alapozás szükséges.

A maximális egybefüggő felület: 25 m².

A kiegyenlítő kiszáradását meg kell várni.

A termékhez nem szabad adalékanyagot keverni.

A kötési időt befolyásolja: alacsony páratartalom, magas hőmérséklet, napsütés, huzat, ezektől védeni kell.

Termékösszetétel:

Cementkombináció ásványi szerves töltő- és adalékanyagok

Bedolgozási idő:

kb. 15-30 perc

Járható:

kb. 12 óra múlva

Teljesen terhelhető:

kb. 7 nap múlva

Nyomószilárdság:

28 nap múlva >25 N/mm²

Optimális keverővíz:

kb. 20 – 22 %

Keverési arány:

5 – 5,5 l víz / 25kg

Alapfelület hőmérséklete bedolgozáskor:

+5 °C és +30 °C között

Anyagszükséglet:

Kb. 1,6 kg/m² mm-enként

Kerámia burkolattal burkolható az utolsó réteg után:

kb. 48 óra múlva (függ a vastagságtól)

Tisztítás:

Friss állapotban vízzel, megkötött állapotban cementfátyol eltávolítóval.

Minőségét megőrzi:

Száraz és hűvös helyen jól lezárt eredeti csomagolásban 9 hónapig.

Csomagolás:

25 kg papírzsák (48 db / raklap)

Supreix

Megjegyzés:

Ezen a műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk szerinti tapasztalataink alapján adjuk meg. Az adatokat a mindenkori építménnyel, alkalmazási céllal és a különleges helyi igénybevételekkel összhangba kell hozni. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. A munkatársaink által adott, az adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben az általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni.