

Öko-Flex Glacia akril vakolatalapozó

Felhasználásra kész vizes műgyanta bázisú, környezetkímélő, lég- és páraáteresztő vakolatalapozó.

- színeztető, az ÖKO-FLEX BY Peakston színkártya színeire
- tapadásjavító
- nedvszívás kiegyenlítő
- könnyen bedolgozható

Alkalmazási terület:

Öko-Flex Glacia vékonyvakolat alapozója kül- és beltéren. Alkalmazható simított alapvakolatra, betonfelületre, glettelt falfelületek alapozására. Az **Öko-Flex Glacia akril vakolatalapozó** kiegyenlíti a nedvszívást, valamint tökéletes tapadást biztosít az Öko-Flex Glacia vékonyvakolatok számára.

Alapfelület előkészítés:

A fogadó felület legyen sima, száraz, por- és szennyeződésmentes. Az alapozás megkezdése előtt a laza, málló részeket el kell távolítani, és a hibákat ki kell javítani. A gombás, algás felületeket meg kell tisztítani. Az esetleges festékmaradványokat a felületről el kell távolítani, a sérüléseket az ép felülettel azonos szemszerkezetű javító anyaggal ki kell javítani, az eredeti felület struktúráját megtartva.

Csak a teljes keresztmetszetében átszáradt, megfelelő szilárdságú, hibátlan, portól és szennyeződéstől, nedvességtől mentes simított alapra hordjuk fel a Öko-Flex Glacia akril vakolatalapozót.

Felhasználás:

A megfelelően előkészített felület Öko-Flex Glacia vakolatalapozóval történő alapozását a Öko-Flex Glacia vékonyvakolat felhordása előtt 24 órával végezzük el. A felhordás előtt a vödör tartalmát alaposan fel kell keverni, az alapozó szükség esetén maximum 10 % vízzel hígítható. A felhordást végezhetjük teddy hengerrel, ecsettel, illetve szórópisztollyal. Csak az alapozó teljes száradása után (kb. 24 óra) kezdhető meg a Öko-Flex Glacia vakolat felhordása.

Megjegyzések:

A vakolatalapozó felhordása csak megfelelő időjárási- illetve mikro klimatikus körülmények között lehetséges: a levegő és a falfelület hőmérséklete ne legyen +5°C-nál alacsonyabb és ne legyen +25°C-nál magasabb. Párás, ködös, esős időben, illetve tűző napon nem használható. A rétegvastagság, hőmérséklet és a páratartalom befolyásolja a száradási időt. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a száradást.

A terméket a fagytól óvni kell! A felhordást követően a szerszámokról a friss alapozó vízzel könnyen eltávolítható.

Termékösszetétel:

Akrilgyanta diszperziós
kötőanyag, pigmentek, víz,
adalékszerek és töltőanyagok

Hígíthatóság:

Szükség esetén legfeljebb
10% víz hozzáadásával.

Száradási idő:

20°C-nál kb. 12 óra,
vakolható teljes száradás
után, kb. 24 óra elteltével, a
hőmérséklet és a
páratartalomtól függően

Anyagszükséglet:

Hígítatlan állapotban 0,1 -
0,15 liter / m²

Fajsúly: 1,60 g/cm³

Minőségét megőrzi:

Eredeti csomagolásban, fagytól,
nedvességtől, tűző naptól
véde
1 évig

Kiszerelés:

10 liter légmentesen záró
műanyag vödörben

Megjegyzés:

Ezen a műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk szerinti tapasztalataink alapján adjuk meg. Az adatokat a mindenkori építménnyel, alkalmazási céllal és a különleges helyi igénybevételekkel összhangba kell hozni. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. A munkatársaink által adott, az adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben az általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni.