Peakston®

2339 Majosháza, Tóközi út 3. | +36 20 777 4702 | peakston@peakston.hu | www.peakston.hu

Peakston Hydronix
Impregnáló

Felhasználásra kész, hidrofóbizáló, impregnáló emulzió.

Alkalmazási terület:
A PeakstonHydronix hidrofóbizálja, impregnálja a homlokzati falfelületeket, a beton, vakolt vagy látszó-tégla falazatokat, természetes- és műkő felületeket. Védi a felületetet a só kivirágzástól és megvédi a fagy károsító hatásától, mivel a felületbe nem engedi be a vizet és a szennyeződéseket. Alkalmazásával hatékonyan védekezhetünk a felületi szennyeződések ellen, amennyiben a felület Peakston MultiWash fallemosóval történő kezelése után történik az impregnálás.

Felhasználás:
A kezelendő felületnek, tisztának, por és leváló anyagoktól mentesnek kell lennie, nyitott pórusokkal. Az alkalmazás sikere nagyban függ a felület megfelelő előkészítésétől. Felületi szennyeződés esetén a felületet először tisztítsuk meg a Peakston MultiWashfallemosó alkalmazásával. A megfelelő előkészítéséhez és a por eltávolításához használjunk, kefét, porszívót. Szüntessük meg a felületi repedéseket speciális glett anyaggal, majd hordjuk fel a Peakston Hydronix emulziót, legalább 2 rétegben ecsettel, hengerrel, fújással. A második réteg felhordása az előző teljes kiszáradása előtt történjen.A Peakston Hydronix impregnáló alkalmazása 5-35 C° közötti hőmérsékleten történjen. Anyagfelhasználás szükséges mennyisége 0,1-0,5 liter/m², ami függ a felület nedvszívó képességétől és a telítettség eléréséhez szükséges rétegszámtól. A termék nem igényel hígítást.

Megjegyzések:
A rétegvastagság, hőmérséklet és a páratartalom befolyásolja a száradási időt. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást.
A terméket a fagytól óvni kell!
A felhordást követően a szerszámokról vízzel könnyen eltávolítható.

2339 Majosháza, Tóközi út 3. | +36 20 777 4702 | peakston@peakston.hu | www.peakston.hu

Hígíthatóság:
A terméket minden esetben hígítás nélkül kell alkalmazni.

Száradási idő:
20°C-nál kb. 2 óra, tapintásra 30 perc

Anyagszükséglet:
Kb 0,1- 0,5 liter/ m2

Miőségét megőrzi:
Eredeti csomagolásban, fagytól, nedvességtől, tűző naptól védve 1évig

Hatóanyagok: Poli (dimetil-sziloxán) amino-alkil csoportokkal emulzió vízben

Kiszerelés:
5 liter, légmentesen záró műanyag kannában
10 liter, légmentesen záró műanyag kannában

Megjegyzés:
Ezen a műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk szerinti tapasztalataink alapján adjuk meg. Az adatokat a mindenkori építménnyel, alkalmazási céllal és a különleges helyi igénybevételekkel összhangba kell hozni. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatokhelyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében.
A munkatársaink által adott, az adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben az általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni.